



# MORTERMAX MORTERO MANUAL ENJARRE FINO

**MORTERMAX Mortero Manual Enjarre Fino** (elaborado base cemento gris), agregados de granulometría controlada, aditivos y aglomerantes de calidad, permitiendo obtener un producto con excelentes características de manejabilidad, adhesividad, alta resistencia y finura.

## VENTAJAS

- Fácil preparación, solo agregar agua
- Evita el acarreo de materiales a granel a la obra
- Menos mano de obra
- Reduce el desperdicio
- Mayor productividad y rendimientos
- Mejor control de inventarios en obra
- Disminuye fugas de los materiales
- Excelente calidad y una mezcla homogénea
- Resistencias uniformes
- Mayor durabilidad y adhesividad

## USOS

Es un mortero multiusos, el cual puede ser utilizado para enjarres de acabado o como base para recibir texturizado; puede ser aplicado sobre block directo, sobre morteros de obra, sobre casas de molde (concreto) y para la reparación de pequeñas fallas en muros y cuarteaduras.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie de instalación deberá estar seca y nivelada. El sustrato debe ser estructuralmente rígido y estar libre de polvo, aceite, grasa, pintura, sarro, cera, agentes de curado, selladores, desmoldante o cualquier sustancia que pudiera interferir con la acción adhesiva de este producto. En muros muy secos o expuestos a temperaturas elevadas se deberá mojar el muro para humectarlo y refrescarlo.

## MEZCLADO/ APLICACIÓN

En un recipiente limpio vierta aproximadamente 5 litros de agua por cada saco de 25 kg de producto. Mezcle lenta y uniformemente usando cuchara de albañil o un taladro mezclador de baja velocidad (aprox. 150 rpm), hasta obtener una consistencia suave en la pasta. Deje reposar 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar agua o producto. Para su aplicación se usa una llana lisa, aplicando el producto de abajo hacia arriba, dando el espesor requerido. Es necesario dejar fraguar el material por unos minutos para posteriormente flotar dando el acabado deseado.

## LIMITACIONES

No se utilice cuando la temperatura sea menor a 4°C.

## CONDICIONES GENERALES

En caso de reclamación por situación de Mortermax Mortero Manual Enjarre Fino, será verificado por un técnico de Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V., y si a juicio procede la reclamación, el fabricante se compromete a reponer el material. Los gastos de aplicación y flete correrán por cuenta del cliente o comprador del producto. El almacenaje del producto por largo tiempo es responsabilidad y riesgo del cliente, todas las recomendaciones y especificaciones de producto están basadas en experiencias obtenidas en pruebas físicas e investigaciones realizadas. Por consiguiente, el uso que se le de al producto queda bajo riesgo del comprador.

## DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	De 5 a 6 m <sup>2</sup> / saco de 25 kg a 3 mm de espesor
Factor de agua	4,5 – 5,5 litros / saco de 25 kg (18% - 22%)
Tipo de Producto	Base cemento gris
Presentación	25 kg
Tiempo trabajable	60 minutos
Temperatura de aplicación	< 45° C
Tiempo de floteado	≥20 minutos
Resistencia a tensión 28 días	≥0,5 N/mm <sup>2</sup> (5,1 kg/cm <sup>2</sup> )
Resistencia a compresión 28 días	≥9,8 N/mm <sup>2</sup> (100 kg/cm <sup>2</sup> )

## MANEJO DEL PRODUCTO

Las bolsas deberán almacenarse en un lugar seco, bajo techo y sobre tarimas que las aislen del contacto directo con el suelo. Bajo estas condiciones se estima que el producto dentro de las bolsas tendrá una duración óptima de 9 a 12 meses. No permita que la bolsa se moje o humedezca antes de utilizarla. Mantenerla cubierta al transportarla.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Use guantes y lentes de seguridad. El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse. Evite el contacto con ojos y piel. Si llegara a tener contacto con los ojos o piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión accidental, beba de 1 a 2 vasos con agua, para diluir. No induzca el vómito. Consulte a un médico de inmediato. No inhale el polvo. No se deje al alcance de los niños.

## GARANTÍAS

Este producto está elaborado con un alto grado de calidad, seleccionando cuidadosamente las materias primas utilizadas y con un estricto control de los procedimientos de fabricación, cumpliendo con nuestros estándares de calidad requeridos. Aún así el fabricante no cuenta con controles adecuados de las condiciones de aplicación tales como climatológicas, espesores, cantidad de agua y preparación del sustrato o superficie de aplicación

REYINID-68 REV. 05 Abril 2024

**YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA S.A. DE C.V.**  
Carr. México Nogales km. 1778 Parque Industrial, Navojoa, Sonora,  
México, C.P. 85895. T. (642) 425 59 50 | info@yinsa.com.mx

**YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA S.A. DE C.V.** se hace responsable por las fallas del producto inherentes a su elaboración en fábrica y no por su aplicación y utilización del mismo en obra.

