



MOCUZARI FL FRAGUADO LENTO

El **Yeso Construcción MOCUZARI FL** es un sulfato de calcio hemihidratado de fraguado lento ($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$), producido a partir de yeso mineral de la más alta pureza y calidad. Es un producto de tonalidad blanca usado principalmente para el recubrimiento de superficies como, muros de block, ladrillo, concreto, o cualquier tipo de superficie de material que no transmita humedad.

VENTAJAS

- Mayor rendimiento del material
- Evita el desperdicio
- Avance de obra
- Mayor confortabilidad en las habitaciones
- Mayor dureza del producto aplicado
- Consistencia en la aplicación del material
- Producto no tóxico y no combustible
- Fraguado lento

USOS

El Yeso Construcción Muczari FL está diseñado para el recubrimiento y pulido de superficies interiores obteniendo acabados de gran belleza, dureza y resistencia. Superficies de aplicación recomendadas: block de concreto, ladrillo, tabique, poliestireno expandido, tabla roca, barro block.

Con Yeso Construcción Muczari FL usted puede recubrir muros, cielos, rellenar huecos, tapar fisuras, fabricar molduras, plafones y arcos decorativos. Este producto no es recomendable utilizarse sobre superficie que no tengan firmeza y materiales que no son afines al yeso tales como la madera, fibracel, cartón, y otros similares.

PREPARACIÓN

En un recipiente limpio agregar agua y empezar a espolvorear el producto hasta cubrir el agua en su totalidad, dejar reposar sin batir hasta que el yeso esté bien humectado. Aplicar el producto con talocha o llana. El exceso de agua puede debilitar la resistencia del yeso aplicado.

APLICACIÓN

Antes de aplicar el Yeso Construcción Muczari FL asegúrese de que el sustrato sea estructuralmente firme y que esté libre de polvo, grasa, salitre, desmoldantes, aceites o cualquier impureza que pueda afectar la adherencia del yeso. Revise antes de aplicar el yeso, que las losas estén impermeabilizadas y que no haya trasminación de agua del exterior. Aplique el producto con llana o talocha, regleando el yeso ayudado por muestras y posteriormente dé el acabado pulido utilizando una llana lisa.

CONDICIONES GENERALES

En caso de reclamación por situación de Yeso Construcción Muczari FL esto se deberá checar por un técnico de Yeso Industrial de Navojoa S.A. de C.V., y si a juicio precede la reclamación el fabricante se compromete a reponer el material. Los gastos de aplicación y flete correrán por cuenta del cliente o comprador del producto.

El almacenaje del producto por largo tiempo es responsabilidad y riesgo del cliente, todas las recomendaciones y especificaciones de yeso moldeo están basadas en experiencias obtenidas en pruebas físicas e investigaciones realizadas.

Por consiguiente, el uso que se le de al producto queda bajo riesgo del comprador.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Saco de 25 kg
Aspecto	Polvo color blanco
Pureza	90 - 96 % ($\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$)
Granulometría	Máximo 2 % retenido en malla 30
Fraguado	45 - 60 minutos
Rendimiento aproximado	De 0,6 a 0,9 m ² a 2 cm de espesor

Construcción más amigable
con el medio ambiente
que el Sistema Tradicional

ECOMAX

MANEJO DEL PRODUCTO

Las bolsas deberán almacenarse en un lugar seco, bajo techo y sobre tarimas que las aislen del contacto directo con el suelo. Bajo estas condiciones se estima que el producto dentro de las bolsas tendrá una duración óptima de 6 a 9 meses. No permita que la bolsa se moje o humedezca antes de utilizarla. Mantenerla cubierta al transportarla.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Use guantes y lentes de seguridad. El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse. Evite el contacto con ojos y piel. Si llegara a tener contacto con los ojos o piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión accidental, beba de 1 a 2 vasos con agua, para diluir. No induzca el vómito. Consulte a un médico de inmediato. No inhale el polvo. No se deje al alcance de los niños.

GARANTÍAS

Este producto está elaborado con un alto grado de calidad, seleccionando cuidadosamente las materias primas utilizadas y con un estricto control de los procedimientos de fabricación, cumpliendo con nuestros estándares de calidad requeridos. Aun así, el fabricante no cuenta con controles adecuados de las condiciones de aplicación tales como climatológicas, espesores, cantidad de agua y preparación.

REYINID-55 REV. 05 Abril 2024

YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA S.A. DE C.V.
Carr. México Nogales km. 1778 Parque Industrial, Navojoa, Sonora,
México, C.P. 85895. T. (642) 425 59 50 | info@yinsa.com.mx

YESO INDUSTRIAL DE NAVOJOA S.A. DE C.V. se hace responsable por las fallas del producto inherentes a su elaboración en fábrica y no por su aplicación y utilización del mismo en obra.

YINSA